

Fiche technique

Huile Parquet KOIMOS N° 208 (pour les professionnels)

Destination	En intérieur, comme couche de fond pour les planchers, les plinthes et les bois massifs. Pas forcément à recommander pour les tables de salle à manger et les plans de travail de cuisine.		
Caractéristiques	Faible teneur en solvant. Pour une mise en teinte particulièrement intense en une seule couche. La teinte 203 Clair est conseillée pour préserver la teinte naturelle d'essences telles que par ex. épicéa, merisier et hêtre. Résistant à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160. Sans composés organiques chimiques selon la norme DIN EN 71, partie 9.		
Composition complète	Variable selon la teinte : Huile de lin, huile de bois, huile de ricin et résines naturelles cuites, cire micronisée, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, pigments minéraux, dioxyde de titane, alumine, composants isoaliphatiques, carbonate de zinc, acide silicique, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, standolie d'huile de lin, huiles essentielles de pin, standolie d'huile de ricin, essence d'orange, sucre aminé déshydrogéné, craie, lécithine de soja, siccatifs sans plomb (Ca, Co, Mn, Zr).		
Teintes	054 Acajou 064 Noyer foncé 088 Chêne fumé 101 Noir	203 Clair 204 Blanc 436 Muhuhu 437 Châtaignier d'Australie	438 Cocobolo 439 Bongossi 446 Cerisier clair 447 Cerisier foncé
Application	Appliquer à la spatule ou passer à rouleaux. Enlever la peau qui a pu se former sur le produit et bien mélanger avant l'emploi. Faire un essai préalable. Post-traitement avec une huile LIVOS incolore!		
Rendement	Faire un essai pour déterminer le rendement. 1ère couche : Application manuelle (à la spatule) : 18 – 32 g / m ² Application industrielle (à la machine d'enduction à rouleaux): 12 – 32 g / m ²		
Nettoyage	Aussitôt après l'emploi. Le matériel au Diluant SVALOS N° 222/292, les rouleaux au Nettoyeur à rouleaux GLOUROS N° 1846.		
Densité	Environ 0,96 g / ml.		
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Huile Parquet KOIMOS N° 208, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination.</p> <p>Le produit liquide ou appliqué n'est pas autoinflammable.</p> <p>P 102 Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>P301+P310 En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.</p> <p>EUH208 Contient des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.</p>		
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.		
Conditionnement	0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l ; 200 l.		
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l'air.		

Conseils d'application

Huile Parquet KOIMOS N° 208 (pour les professionnels)

Préparation	<p>Le bois doit être sec (humidité du bois max. 12 %), résistant, absorbant, propre, exempt de résine et dépourvu de poussière.</p> <p>Effectuer un ponçage préparatoire progressif (de façon identique pour la surface et les bords) en utilisant tous les grains successifs jusqu'au grain 120. Pour obtenir une surface de teinte bien homogène, poncer progressivement jusqu'au grain 180.</p>
Application	<p>Appliquer 1 couche fine à la spatule et travailler la surface au bout de manuelle maximum 5 à 10 minutes à la machine mono-disque avec un pad feutre pour bien faire pénétrer.</p> <p>Sur les bois très absorbants ou si une teinte plus intense est souhaitée, possibilité de passer une 2ème couche, au plus tôt après un délai d'env. 48 heures.</p>
Application industrielle	<p>Application à la machine d'enduction à rouleaux (rouleaux PU résistants aux solvants et à l'huile) à une température > 17°C. Les flux de processus optimaux doivent être testés.</p>
Traitement final	<p>Au plus tôt 48 heures après la dernière application avec KOIMOS N° 208, finissez (max. 5 g/m²) avec l'Huile dure universelle KUNOS N° 244, l'Huile protectrice KUNOS N° 242 ou l'Huile Parquet KOIMOS N° 277. Répartir l'huile goutte par goutte et faire pénétrer immédiatement avec une machine mono-disque en polissant avec un pad en feutre. Pour encore plus de durabilité répéter après un jour.</p>
Maintenance	<p>Dès que la surface est devenue terne, appliquez goutte à goutte l'Huile d'entretien KUNOS N° 1878 ou l'Huile d'entretien Parquet KUNOS N° 1862 et polissez immédiatement et uniformément avec une machine mono-disque, un pad en feutre ou un chiffon en coton non pelucheux.</p>
Nettoyage	<p>Ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 dans de l'eau et passer la serpillière humidifiée (et non mouillée).</p>
Conseils d'utilisation	<p>Si le bois n'a pas été suffisamment saturé d'Huile Parquet KOIMOS N° 208, l'eau pourra provoquer des taches ou des décolorations.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Octobre 2018