

Fiche technique

Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475



N correspond à **LIVOS neutre** pour les gens avec des allergies ou avec une sensibilité à l'odeur ou aux produits chimiques.

Sans essence d'orange

Destination En intérieur, pour les supports muraux bruts et enduit, en particulier pour les enduits à la chaux récents. Particulièrement conseillé pour les salles de bain et zones exposées aux projections d'eau. Ne pas utiliser sur du papier peint.

Caractéristiques Effet fongicide grâce à son alcalinité élevée (pH 13). Sans conservateurs, solvants et plastiques. Peinture couvrante, mate, recouvrable plusieurs fois. Après séchage à cœur, de faible tension, à effet anti-moisissures et perméable à la vapeur d'eau.

Composition complète Selon la teinte: Eau, chaux en pâte, craie, méthylcellulose, pigments minéraux, saccharose.

Teintes

007 Sable	020 Terracotta	058 Pêche	
018 Maïs	040 Brique	104 Amande	201 Blanc

L'intensité de la teinte peut être atténuée par ajout de STRUTIVOS N° 475 201-Blanc dans toutes les proportions souhaitées.

Mise en teinte possible avec max. 5% de Pigments en poudre URA N° 849-870 compatibles avec la chaux ou avec STRUTIVOS N° 476.

Application Bien remuer. Passer de 2 à 3 couches à une température ambiante supérieure à 8°C, s'applique au pinceau, à la brosse ou au rouleau. (Pour plus de conseils, voir au verso)

Rendement Faire un essai préalable pour déterminer le rendement. Variable selon la structure et le pouvoir absorbant du support. A titre indicatif : env. 6,6 m² au litre, soit 150 ml / m².

Nettoyage Nettoyer le matériel à l'eau aussitôt après l'emploi.

Temps de séchage A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, compter env. 12 heures de séchage.

Densité Environ 1,20 g / ml.

Précautions d'emploi



Danger

H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
P102 À conserver hors de portée des enfants.
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment l'eau et au savon.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Bien protéger les vitres des fenêtres, les parties métalliques, surfaces en pierre etc.

Elimination Conformément aux prescriptions administratives locales. Polyéthylène (PE). Ce matériau est neutre à la nappe phréatique et recyclable.

Conditionnement 0,05 l ; 1 l ; 5 l ; 10 l.

Stockage Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 1 an. Bien refermer les pots entamés.

Conseils d'application

Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475

Le support	Le support doit être sec, exempt de poussières et de graisse, résistant, moyennement absorbant, exempt d'agents de séparation, de fissures, d'efflorescences et de moisissures. Eliminer mécaniquement la couche de frittage des surfaces de crépi.
Préparation	<p>Murs en maçonnerie, béton, tous les crépis minéraux, mortier léger HD: Nettoyer soigneusement les supports, éliminer l'huile de coffrage restante du béton. Pour les crépis juste faits, attendre au moins 2 à 3 semaines. Sur les crépis farinants et très absorbants passer au préalable de la Sous-couche GRAVA N° 408 selon les conseils de la fiche technique. Dans le cas de taches d'eau ou de nicotine, passer en sous-couche de la Couche Primaire STRATOVER N° 1731.</p> <p>Silicate de calcium : Dépoussiérer et en primaire appliquer de la Couche Primaire STRATOVER N° 1731.</p> <p>Plâtre et placoplâtre: Dépoussiérer et en primaire appliquer de la Sous-couche GRAVA N° 408.</p> <p>Plaques fibre-gypse Fermacell: Dépoussiérer et humidifier avec de l'eau ou en primaire appliquer de la Sous-couche GRAVA N° 408.</p> <p>Crépis à la chaux très absorbants : Dépoussiérer, pré-humidifier avec de l'eau et si le support est farinant, passer de la Sous-couche GRAVA N° 408.</p> <p>Dérivés du bois tels que panneaux de fibres tendres et dures : Nettoyer soigneusement. Sur les panneaux de fibres tendres en primaire appliquer de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618.</p> <p>Anciennes peintures LIVOS (Peintures et Enduit décoratif DUBRON, Glacis, Enduit de finition à l'argile) : Dépoussiérer.</p> <p>Anciennes peintures à la chaux : Humidifier avec de l'eau.</p> <p>Anciennes finitions : Eliminer mécaniquement ou lessiver les anciennes finitions de peintures dispersion, peintures au latex et à l'huile. Enlever à l'eau les peintures à la colle.</p> <p>Trous, fissures, irrégularités du crépi de plus de 2 mm de profondeur: Reboucher avec de l'enduit. Dans le cas de fissures mouvantes importantes, procéder à un rebouchage renforcé. Passer de la Sous-couche GRAVA N° 408 sur ces parties</p>
Application	Pour la 1 ^{ère} couche, appliquer la peinture non diluée ou diluée avec de l'eau jusqu'à max 20% en fonction du pouvoir absorbant du support. Pour les couches suivantes, pré-humidifier. Une température ambiante élevée augmentera le besoin en eau.
Mise en teinte	La mise en teinte se fera avec 5% max. de Pigments en poudre URA N° 849-870 compatibles avec la chaux ou avec STRUTIVOS N° 476. Avant d'ajouter les pigments, mélangez-les avec de l'eau pour obtenir une pâte lisse et sans grumeaux, puis mélangez la pâte avec la peinture. Les peintures à la chaux teintées prennent en général après le séchage un aspect nuagé.
Remarques	Pour éviter les endroits brillants, ne pas appliquer avec trop de pression. Lors de l'application éviter la surproduction d'un seul endroit. La Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475 est transparente à l'état humide. Le pouvoir couvrant n'est apparent qu'après le séchage.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS.