

## Fiche technique

# Laque VINDO N° 629



<b>Destination</b>	En intérieur et extérieur. Pour le bois et le métal préparés auparavant avec l'un des produits primaires de la gamme LIVOS. Convient également à l'application sur radiateurs. Ne pas utiliser pour les sols, les escaliers, l'intérieur de cabinets et les clôtures.												
<b>Caractéristiques</b>	Laque de bon rendu et de très bon rendement. Après 3 couches et séchage à cœur, finition résistante aux intempéries et élastique. Aspect brillant. Résistante à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160. Conforme à la norme DIN EN 71, Partie 3 (migration de métal lourd). Sans composés organiques chimiques selon la norme DIN EN 71, partie 9.												
<b>Composition complète</b>	Selon la teinte : Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, composants isoaliphatiques, pigments minéraux, standolie d'huile de ricin, standolie d'huile de lin et de bois, dioxyde de titane, standolie d'huile de lin, acide silicique, essence d'orange, sulfate de baryum (uniquement pour les teintes Bleu outremer et Bleu rustique), essence de citron, lécithine de soja, sucre aminé deshydrogéné, éthanol, talc en poudre et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr). Sans biocides.												
<b>Teintes</b>	<table><tr><td>011 Ocre</td><td>081 Terre d'ombre brûlée</td><td>124 Bleu rustique</td></tr><tr><td>041 Rouge anglais</td><td>101 Noir</td><td>128 Bleu Capri (intérieur uniquement)</td></tr><tr><td>051 Rouge persan</td><td>111 Vert</td><td>201 Blanc</td></tr><tr><td>071 Terre d'ombre naturelle</td><td>121 Bleu outremer</td><td>212 Gris clair</td></tr></table> Toutes les teintes sont miscibles entre elles.	011 Ocre	081 Terre d'ombre brûlée	124 Bleu rustique	041 Rouge anglais	101 Noir	128 Bleu Capri (intérieur uniquement)	051 Rouge persan	111 Vert	201 Blanc	071 Terre d'ombre naturelle	121 Bleu outremer	212 Gris clair
011 Ocre	081 Terre d'ombre brûlée	124 Bleu rustique											
041 Rouge anglais	101 Noir	128 Bleu Capri (intérieur uniquement)											
051 Rouge persan	111 Vert	201 Blanc											
071 Terre d'ombre naturelle	121 Bleu outremer	212 Gris clair											
<b>Application</b>	Auparavant enlever la peau éventuelle et bien mélanger. Appliquer en couche fine au pinceau, au rouleau ou au pistolet à une température ambiante supérieure à 15°C et faible humidité de l'air. Pour les teintes Bleu rustique et Bleu Capri : Bien remuer régulièrement également pendant le temps de l'application et env. 10 minutes après l'application, quand le film commence à sécher, égaliser au pinceau pour assurer une bonne répartition des pigments. Faire un essai préalable! En application au pistolet : diluer avec du Diluant SVALOS N° 222 ou du Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293 à raison de 5 – 10%.												
<b>Rendement</b>	Faire un essai pour déterminer le rendement. A titre indicatif : Environ 15 à 25 m <sup>2</sup> au litre non dilué par couche, soit 50 ml/ m <sup>2</sup> . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. L'épaisseur de chaque feuillet sec ne doit pas dépasser 30 µm.												
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.												
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air: sec hors poussière au bout de 12 heures. En cas de températures plus élevées, le délai de séchage sera plus court. En cas de températures plus basses et d'humidité de l'air plus élevée, le délai de séchage sera plus long. Chaque couche est recouvrable au bout de 24 à 48 heures. Séchage à cœur de la totalité des couches: 6 à 7 jours.												
<b>Densité</b>	1,0 - 1,3 g / ml selon la teinte.												
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Laque VINDO N° 629, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination.</p> <p>Le produit liquide et appliqué n'est pas autoinflammable.</p> <table><tr><td>H412</td><td>Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</td></tr><tr><td>P102</td><td>À conserver hors de portée des enfants.</td></tr><tr><td>P273</td><td>Éviter le rejet dans l'environnement.</td></tr><tr><td>P301+P310</td><td>EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.</td></tr><tr><td>EUH208</td><td>Contient limonène (essence d'orange), des sels de cobalt (2+). Peut produire une réaction allergique.</td></tr></table> Hotline pour les personnes souffrant d'allergies : +49 (0) 5825 / 8871.	H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	P102	À conserver hors de portée des enfants.	P273	Éviter le rejet dans l'environnement.	P301+P310	EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.	EUH208	Contient limonène (essence d'orange), des sels de cobalt (2+). Peut produire une réaction allergique.		
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.												
P102	À conserver hors de portée des enfants.												
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.												
P301+P310	EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.												
EUH208	Contient limonène (essence d'orange), des sels de cobalt (2+). Peut produire une réaction allergique.												
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.												
<b>Conditionnement</b>	0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.												
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Peinture en emballage entamé réagit avec l'oxygène. Le moins de peinture est toujours présente, encore plus. Les résidus doivent être transférés à des pots plus petits.												

## Conseils d'application

# Laque VINDO N° 629

<b>Application sur bois brut extérieur</b>	<p>Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, adhérent, propre, exempt de graisse, de résine et de poussière.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Reboucher les trous avec un enduit adéquat, par ex. avec un enduit pour laques glycéro aux résines alkydes.</li><li>2. Passer une couche d'apprêt avec l'huile d'apprêt DUBNO N° 261.</li><li>3. Appliquer 3 couches de Laque VINDO N° 629 dans un délai de 4 semaines.</li></ol>
<b>Application bois brut intérieur</b>	<p>Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, adhérent, propre, exempt de sur graisse, de résine et de poussière.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Reboucher les trous avec un enduit adéquat, par ex. avec ANAVO N° 628. Après durcissement, poncer et dépolir.</li><li>2. Passer une sous-couche de Primaire Laque MENOS N° 626.</li><li>3. Appliquer 2 ou 3 couches de Laque VINDO N° 629.</li></ol>
<b>Application sur le métal intérieur(entièrement débarrassé de rouille)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Appliquer 2 couches de Protection antirouille DURO N° 623</li><li>2. Appliquer 2 à 3 couches de Laque VINDO N° 629</li></ol>
<b>Application sur le métal extérieur(entièrement débarrassé de rouille)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Appliquer 2 couches de Protection antirouille DURO N° 623</li><li>2. Appliquer 3 couches de Laque VINDO N° 629 dans un délai de 4 semaines.</li></ol>
<b>Travaux de rénovation</b>	<p>Les surfaces encore intactes traitées avec la Laque VINDO seront soigneusement nettoyées. Eliminer le grisaillement ou les noircissements à la brosse ou au nettoyeur haute pression avec du Nettoyant GLOUROS N°1806. Egrenier (éliminer la rugosité avec grain 120) puis appliquer ensuite 1 couche de laque VINDO. Les anciennes finitions abîmées seront entièrement éliminées. Procéder ensuite de la même façon que sur bois brut.</p>
<b>Conseils d'utilisation</b>	<p>La Laque VINDO N° 629 ne contenant que peu de solvant, une peau peut se former sur le produit. Il est absolument nécessaire de l'enlever avant l'emploi.</p> <p>Si le film de laque complètement sec « se décolle » facilement c'est que l'application a été trop épaisse. La 1<sup>ère</sup> couche ne doit pas encore être couvrante : le support doit être encore visible. Retardement du séchage en cas d'application trop épaisse. Veiller à de bonnes conditions de lumière et de ventilation pendant le séchage. Risque possible de jaunissement important pour les teintes Blanc et Gris clair dans le cas de lumière faible.</p> <p>La Laque VINDO N° 629 ne contenant pas de fongicides, risque de formation rapide de champignons sur le bois brut de sciage. Par conséquent, un lissage grossier (grain 120) est recommandé avant de peindre. Formation possible de champignons selon la rugosité de la surface, l'orientation, l'exposition aux intempéries, l'humidité, la présence d'arbres etc.. Eliminer les champignons éventuels.</p> <p>Ne pas utiliser la Laque VINDO N° 629 – 201 Blanc sur les bois tropicaux tels que merbau, afzelia, jatoba, véritable acajou ou sur le chêne, les substances teintantes naturelles de ces essences risquant de provoquer des décolorations.</p> <p>Sur les étagères et appuis de fenêtre, appliquer la laque en couches très fines et laisser sécher au minimum 4 semaines avant d'y poser livres ou pots de fleurs. Risque de jaunissement sous les livres par ex.</p> <p>Traitez toujours les fenêtres et les portes de la même façon à l'intérieur et à l'extérieur – également lors d'une rénovation.</p> <p>Ne placer les joints en silicone qu'après séchage complet et ne pas les laquer avec VINDO. Le mastic à base d'huile de lin est recouvrable avec VINDO après une semaine de séchage.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (voir page 1).