



| DOMAINES D'APPLICATION

Isolation des murs par l'intérieur.



| MATÉRIAU

Panneau isolant en fibre de bois selon norme NF EN 13171.

Le bois utilisé provient de l'exploitation forestière raisonnée et est certifié FSC®.

- Isolant écologique en fibre de bois résineux
- Idéal pour les travaux de rénovation
- Excellente régulation de l'humidité
- Très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, contribue à un climat d'habitation sain
- Recyclable, écologique, respecte l'environnement

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise en œuvre, veuillez nous contacter: contact@steico.com



| FORMATS DISPONIBLES STEICO*internal*

Épaisseur [mm]	Profil	Format brut [mm]	Format utile [mm]	Poids [kg/m ²]	Pièces/pal.	m ² /pal.	m ² utiles / pal.	Poids/pal. [kg]
40	Rainure & languette	1200 * 380	1186 * 366	6,40	84	38,3	36,5	env. 260
60	Rainure & languette	1200 * 380	1186 * 366	9,60	54	26,0	23,4	env. 250
40	Chants droits	1200 * 380	1200 * 380	6,40	84	38,3	38,3	env. 260
60	Chants droits	1200 * 380	1200 * 380	9,60	57	26,0	26,0	env. 250
80	Chants droits	1200 * 380	1200 * 380	12,80	42	19,2	19,2	env. 270


| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STEICO*internal*

| RECOMMANDATIONS

Stocker à plat et au sec.
Protéger les chants contre les chocs.
Ne pas empiler plus de deux palettes.

Marquage des panneaux selon norme EN 13171	WF – EN 13171 – T4 – CS(10\Y)50 – TR2,5 – AF 100
Profil	Rainure et languette / chants droits
Réaction au feu selon norme EN 13501-1	E
Conductivité thermique λ_D [W/(m*K)] selon NF EN 12667	0,038
Résistance thermique R_D [(m ² *K)/W] selon NF EN 12667	1,0 (40)/1,5 (60)/2,0 (80)
Masse volumique [kg/m ³]	env.160
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	5
Valeur s_d [m] + [(ép.)(mm)]	0,2 (40)/0,3 (60)/0,4 (80)
Capacité thermique massique c [J/(kg*K)]	2100
Résistance à la compression [kPa]	50
Composants	Fibre de bois
Code recyclage (AVV)	030105/170201

Dernière mise à jour 05/2017. Sous réserve de modification ultérieure.



STEICO
Le système constructif par nature

Votre revendeur agréé :

www.steico.fr

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30, 85622 Feldkirchen, Allemagne
STEICO France SAS | 22 rue des Roses - 67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com